

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: FINE ART PRINTS
 Prüfbericht: 1171-001-08
 Prüfdatum: 24.09.2008



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: Textil
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Bemerkung: 50 mm polar
 Format [mm]: 3.000 x 3.500
 Farbe: bedruckt

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,14	1,47
125	0,26	2,73
160	0,30	3,15
200	0,54	5,67
250	0,60	6,30
315	0,70	7,35
400	0,86	9,03
500	0,94	9,87
630	0,95	9,98
800	1,00	10,50
1.000	0,99	10,40
1.250	0,95	9,98
1.600	0,92	9,66
2.000	0,89	9,35
2.500	0,91	9,56
3.150	0,84	8,82
4.000	0,89	9,35
5.000	0,82	8,61

NRC	0,88
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	10,5 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	0 mm
Lichtreflexionsgrad	n.b.
Baustoffklasse nach DIN 4102	nicht klassifiziert
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	nicht klassifiziert



α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,25	0,60	0,90	1,00	0,90	0,85

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de