

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik



Produktbezeichnung: Absorber LINEAR
 Prüfbericht: 1039-006-06
 Prüfdatum: 05.04.2006

Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Bemerkung: Abstand zwischen den Absorbern 100mm
 Format [mm]: 1.250 x 100
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,27	2,84
125	0,31	3,26
160	0,36	3,79
200	0,55	5,79
250	0,65	6,84
315	0,80	8,42
400	0,79	8,32
500	0,84	8,85
630	0,93	9,79
800	0,97	10,21
1.000	1,00	10,53
1.250	0,95	10,00
1.600	1,00	10,53
2.000	1,05	11,06
2.500	1,06	11,16
3.150	1,06	11,16
4.000	0,97	10,21
5.000	0,97	10,21



NRC	0,90
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	A
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,90
Prüffläche	10,530 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 100 / 0
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s2, d0

α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,30	0,65	0,85	0,95	1,00	1,00

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Absorber LINEAR
 Prüfbericht: 1039-006-06
 Prüfdatum: 05.04.2006



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec
 Format [mm]: 1.250 x 150
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Abstand zwischen den Absorbern 100mm

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,30	3,28
125	0,32	3,50
160	0,33	3,61
200	0,49	5,36
250	0,61	6,67
315	0,75	8,21
400	0,71	7,77
500	0,83	9,08
630	0,89	9,74
800	0,91	9,96
1.000	0,97	10,61
1.250	1,03	11,27
1.600	1,06	11,60
2.000	1,07	11,71
2.500	1,02	11,16
3.150	1,02	11,16
4.000	0,97	10,61
5.000	0,95	10,39

NRC	0,88
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	B
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,85
Prüffläche	10,940 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 150 / 0
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s2, d0



α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,30	0,60	0,80	0,95	1,00	1,00

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.



pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Absorptionsgradmessung nach DIN EN ISO 354

Bestimmung des Absorptionsgrades von Bauteilen im Prüfstand

Hersteller: pinta acoustic gmbh
 Auftraggeber: pinta acoustic gmbh
 Prüfinstitut: SG Bauakustik

Produktbezeichnung: Absorber LINEAR
 Prüfbericht: 1039-006-06
 Prüfdatum: 05.04.2006



Beschreibung des Prüfgegenstandes:

Material: willtec
 Format [mm]: 1.250 x 200
 Akustikelementdicke [mm]: 50
 Farbe: weiß ähnlich RAL 9016
 Bemerkung: Abstand zwischen den Absorbern 100mm

Gemessen wurde: Nachhallzeit T
 Alle anderen Werte wurden rechnerisch ermittelt.

Frequenz f [Hz]	Schallabsorptionsgrad α_s	äquivalente Absorptionsfläche A
100	0,26	2,74
125	0,32	3,37
160	0,37	3,90
200	0,56	5,90
250	0,65	6,84
315	0,65	6,84
400	0,75	7,90
500	0,84	8,85
630	0,84	8,85
800	0,95	10,00
1.000	1,01	10,64
1.250	1,13	11,90
1.600	1,10	11,58
2.000	1,12	11,79
2.500	1,07	11,27
3.150	1,08	11,37
4.000	1,01	10,64
5.000	0,99	10,42

NRC	0,90
Absorberklasse nach DIN EN ISO 11654	B
α_w nach DIN EN ISO 11654	0,85
Prüffläche	10,530 m ²
Abstand Element zum Prüfboden	RMA 200 / 0
Lichtreflexionsgrad	> 85 %
Baustoffklasse nach DIN 4102	B1
Baustoffklasse nach EN ISO 13501	C-s2, d0



α_p / Frequenz [Hz] nach DIN EN ISO 11654

Frequenz	125	250	500	1.000	2.000	4.000
α_p	0,32	0,60	0,80	1,00	1,00	1,00



pintaacoustic

pinta acoustic gmbh
 Otto-Hahn-Straße 7
 82216 Maisach, Germany
 phone +49 (0)8141. 88 88-0
 fax +49 (0)8141. 88 88-555
 www.pinta-acoustic.de

Alle angeführten Werte sind nach den zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Datenblatts gültigen Richtlinien, Normen bzw. mathematischen Grundregeln auf zwei Nachkommastellen gerundet.